

CEM I 42,5 R Portlandcement (EN 197-1:2011 szabvány szerint)

Ez a cementfajta fő alkotórészként a portlandklinkeren kívül max. 5% mellékalkotórészt, valamint kötésszabályzó anyagot tartalmaz.

Jellemző tulajdonságok:

- nagy kezdő- és végszilárdság,
- nagy hőfejlesztés,
- jó összeférhetőség különféle adalékszerekkel,
- +5 és 25 °C fok közötti környezeti hőmérsékleten korlátozás nélkül használható,
- téli betonozás esetén a kritikus szilárdság gyorsabb elérése.

Főbb felhasználási területek:

- beton és vasbeton szerkezetek,
- előregyártott termékek (pl. műkövek),
- nagy mechanikai igénybevételnek kitett tér- és padlóburkolatok,
- mély- és vízepítési műtárgyak vasbeton szerkezetei,
- cement alapú vakolatok, habarcsok és ragasztók,
- hideg időjárásnál kültéri betonozási munkák..

Szállítás:

- 25 kg-os kiszerelésű szelepes papírszakban, raklapon fóliázva, 1,4 tonnás egységgrakatokban szállítjuk a Danucem rohozníki cementgyárából közúton.

Minőségi jellemzők	Vizsgálati szabvány	MSZ EN 197-1:2011 követelmény	Jellemző érték*
SO ₃ -ban kifejezett szulfáttartalom (tömeg %)	EN 196-2	≤4,0	3,0
Kloridtartalom (tömeg %)	EN 196-2	≤0,1	0,062
Térfogatállandóság (mm)	EN 196-3	≤10	1,4
Kötésidő kezdete (perc)	EN 196-3	≥60	149
Nyomószilárdság - 2 napos (MPa)	EN 196-1	≥20,0	29,8
Nyomószilárdság - 28 napos (MPa)	EN 196-1	≥42,5 ≤62,5	59,3

* Jelen termékismertetőben feltüntetett átlagos értékek tájékoztató jellegűek, egy adott mintában a mért értékek ettől eltérhetnek.

Vállalatunk integrált irányítási rendszert működtet, mely megfelel az EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási Rendszer és az EN ISO 14001:2015 Környezetközpontú Irányítási Rendszer szabványok követelményeinek.

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) és a 2003/53/EK irányelve (2003. június 18.) szerint ez a cement 0,0002%-nál kevesebb vízoldható Cr⁶⁺-ot tartalmaz és ezt a tulajdonságát a kiszállítástól számított 4 hónapos eltarthatósági időtartamon belül megőrzi.

A termékeinkhez kapcsolódó jogszabály által előírt dokumentumok (teljesítmény állandósági tanúsítvány, teljesítménynyilatkozat, biztonsági adatlap) a honlapunkról (www.danucem.com) letölthetőek.



Kapcsolat:

Dr. Szilágyi Tamás – Technical Support Manager
 Mobil: + 36 30 161 9991, e-mail: tamas.szilagyi@danucem.com
www.danucem.com